



X-TREME for CityCaravans a.s.	N 50	N 30
Nasákavost (%) (28 dní)	<5,0	<5,0
Pohltivost páry (%) (28 dní)	<0,3	<0,3
Koef. difúze vodní páry (kg/(msPa)) x 10 ⁻¹³	~2,6	~5,4
Tepelná vodivost (W/(mK)) při -15 °C	0,040	0,035
Tepelná vodivost (W/(mK)) při 0 °C	0,044	0,038
Tepelná vodivost (W/(mK)) při +10 °C	0,046	0,039
Tepelná vodivost (W/(mK)) při +60 °C	0,056	0,048

Zateplovací materiál - hodnoty jsou s panelem ještě lepší !
Modely C 7-9 mají dvě desky.